

# BCU-Fugenfüller/Fugenspachtelgips

## Productbeschrijving

Universele voegenvuller voor diverse soorten gipsplaten.

## Eigenschappen van de ondergrond

Stof en losse onderdelen verwijderen. Gipsplaten moeten droog zijn.

## Verwerking

De inhoud van een zak van 5 kg BCU Fugenfüller/Fugenspachtelgips langzaam in 3,3 liter schoon water strooien. Bij grotere of kleinere hoeveelheden meer of minder water nemen – of zoveel instrooien tot er droge eilanden ontstaan.

## Verwerkingstijd

Ca. 1 uur

## Verbruik

5 kg volstaat voor ca. 20 m<sup>2</sup>.

## Bewaring

Op droge pallets ca. 6 maanden in afgesloten recipiënt.

## Rekening houden met het volgende

Verwerkingstemperatuur (lucht en gebouw) niet onder + 5°C.

## Opmerking:

*Rekening houden met de relevante aanbevelingen, richtlijnen en DIN-voorschriften en -veiligheidsinformatiebladen. De algemene regels van de bouwkunst en techniek zijn van toepassing. We geven garantie voor de perfecte kwaliteit van onze producten. De verwerkingseigenschappen en de uitharding zijn afhankelijk van de heersende temperaturen. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen; ze mogen echter enkel worden beschouwd als algemene informatie zonder gewaarborgde eigenschappen, omdat we geen invloed hebben op de voorwaarden op de werf, op de uitvoering van de werken en op de verwerking. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen. Door de uitgave van deze productfiche verliezen vroegere productfiches hun geldigheid.*