

# BCU Schmal- und Breitfuge/snel

## Productbeschrijving

Als specie bruikbare snelvoegmortel voor het voegen van gresmateriaal, fijn gresmateriaal, slijtplaten, vloerklinkers, steenstrips, kunststeen, betonsteen, verkleuringsongevoelige natuursteen en mozaïek. Speciaal geschikt voor Cotto. BCU Breit- und Schmalfuge/snel voldoet aan de KTW-aanbevelingen onder keramische bekledingen. Met officieel testcertificaat. Voldoet aan de CG1-vereisten volgens EN 13888. Kleur: Grijs.

## Eigenschappen

BCU Breit- und Schmalfuge/snel is vorst- en waterbestendig, dampdiffusie-open, hydraulisch hardend en bruikbaar als specie. Geschikt op vloerverwarming. Wordt barstvrij hard. Bij het voegen van slipvaste bekledingen, bekledingen met ruw oppervlak of bekledingen uit fijnsteenplaten moet de restsluier nog in verse toestand zorgvuldig worden verwijderd (proefvoeging en proefreiniging uitvoeren). Bij gepolijste fijne steen kunnen de kleurpigmenten zich vastzetten in de eventueel aanwezige microporiën in het oppervlak van de platen. Bij sterk gepigmenteerde voegen is het aan te bevelen een proefvoeging uit te voeren. Chromaatarm volgens TRGS 613. CISCODE: ZP 1 = cementaire producten, chromaatarm.

## Eigenschappen van de ondergrond

De voegflanken moeten schoon zijn en vrij van lossingsstoffen. De voegen na het plaatsen van de tegels gelijkmatig tot op de tegeldikte uitkrabben. Het tijdstip voor het voegen van de in dunbed geplaatste tegels is afhankelijk van de gebruikte dunbedmortel en bedraagt tussen 3 en 24 uur. Bij plaatsing in dikbed moet het mortelbed voldoende stevig en droog zijn.

## Verwerking

BCU Breit- und Schmalfuge/snel wordt in koud, schoon water gemengd. Het is aan te bevelen een roermachine van ca. 600 omw/min te gebruiken. Bij vermenging zonder roermachine moet voor een homogeen mengsel worden gezorgd. De voegmortel wordt in een specieachtige consistentie diep in de voeg aangebracht met een rubberspatel, rubberwisser of voegplaat. Na het harden van de voegmortel (vingerproef) met een sponsplaat de contouren wassen en daarna reinigen.

## Technische gegevens

Perstijd	ca. 30 minuten bij + 18°C
Begaanbaar	na ca. 3 uur
Verwerkingstemperatuur	niet onder + 5 °C
Materiaalverbruik	0,5 tot 3,5 kg/m <sup>2</sup> afhankelijk van plaat- en voegformaat
Voegbreedtes	van 3 tot 15 mm
Temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 80 °C

## Mengverhouding

Voor 25 kg BCU Breit- und Schmalfuge/snel is ca. 4 l water vereist.

## Bewaring

BCU Breit- und Schmalfuge/snel moet koel en droog worden bewaard. Houdbaarheid ca. 6 maanden in ongeopende recipiënt. Geopende recipiënten moeten onmiddellijk worden afgesloten en snel worden verbruikt.

## Rekening houden met het volgende

Mortel reageert sterk alkalisch met vocht, dus huid en ogen beschermen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

## Opmerking:

*Rekening houden met de relevante aanbevelingen, richtlijnen en DIN-voorschriften en -veiligheidsinformatiebladen. De algemene regels van de bouwkunst en techniek zijn van toepassing. We geven garantie voor de perfecte kwaliteit van onze producten. De verwerkingseigenschappen en de uitharding zijn afhankelijk van de heersende temperaturen. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen; ze mogen echter enkel worden beschouwd als algemene informatie zonder gewaarborgde eigenschappen, omdat we geen invloed hebben op de voorwaarden op de werf, op de uitvoering van de werken en op de verwerking. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen. Door de uitgave van deze productfiche verliezen vroegere productfiches hun geldigheid.*