

## **BCU ASD-PLUS**

### **Productomschrijving**

Hoogwaardige, blijvend hoog elastische speciale pastalijm met uitstekende verwerkingseigenschappen. BCU ASD-PLUS heeft een extreem hoge aanvangskleefkracht en is daarom ideaal voor grootformaat en zware wandtegels. Alleen voor binnen.

### **Eigenschappen**

- Zeer lange inlegtijd, - zonder grondering toepasbaar, - extreem standvast, - blijvend hoog elastisch, - TNO getest, - watervast, - gering verbruik, - tegels over tegels zonder voor te lijmen, - voldoet aan de verhoogde afschuifsterktes (volgens DIN EN 12004, D2 TE).

BCU ASD-PLUS is geschikt voor het verlijmen volgens de dunbedmethode op wanden van keramische tegels en plavuïen, splittegels, mozaïek/glasmozaïk, porcellanato grestegels, klinkers en steenstrippen, voor het verlijmen van bouw- en isolatieplaten uit polystyrol, polyurethaan en fenolharsen. GISCODE: D 1-Oplosmiddelvrije dispersielijmen.

### **Ondergrond**

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijkt producten na DIN 18 157 zijn. BCU ASD-PLUS is geschikt voor het verlijmen volgens de dunbedmethode op wanden van: gipskarton- en gipsvezelplaten, beton, cellenbeton, bouw- en isolatieplaten, kalkzandsteen, gipspleisterwerk, tegels over tegels zonder voor te lijmen, cementpleisterlagen (mortelgroep PIII), kalk-cementpleisterlagen (mortelgroep II), gipsblokken (restvochtgehalte < 4 %), geschikt voor natte ruimtes (vochtigheidsklasse 1)

Bij toepassing op de bovengenoemde ondergronden in vochtige of natte ruimtes wordt bovendien, in directe verbinding met de keramische bekledingen, een afdichting met BCU DF-flüssige Dichtfolie aangebracht (ZDB-merkblad).

### **Technische gegevens**

Basis: waterwerende styrol-acrylaat-dispersie. Voegbaar: na ca. 24 uur, velvorming: na ca. 40 minuten, verwerkingstemperatuur: niet beneden 0 °C. Verbruik: 1 kg/m<sup>2</sup> tot 2,5 kg/m<sup>2</sup>, afhandelbaar van ondergrond vertanding en tegelformaat.

### **Gebruiksaanwijzing**

BCU ASD-PLUS is gebruiksklaar. De lijm mortel met een geschikte tandspaan aanbrengen en doorkammen. Het bekledingsmateriaal wordt in het verse lijmbed geschoven en aangedrukt, voordat het lijmbed een vel heeft gevormd. Mortelresten verwijderen. Met BCU ASD-PLUS kunnen oneffenheden worden genivellerd. Na uitharding kann met de eigenlijke lijmlaag worden begonnen. Gereedschappen kunnen direct na gebruik met water worden gereinigd.

### **Bewaren**

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).

*Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.*

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitlevering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablad vervallen alle voorgaande.