

BCU - Gießharzfuge

Productomschrijving

Geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten, metaalprofielen en natuur- en kunststeen. Voor binnen en buiten. Inclusief krammen.

Eigenschappen

- watervrij
- snel verhardend
- goed indringvermogen
- gering verbruik
- strekbaar
- geschikt op vloerverwarming
- hoog belastbaar
- lage viscositeit

Technische gegevens

Basis	polyesterhars en harder
Kleur	beige
Soortelijk gewicht	1,5 kg/l
Materiaalverbruik	ca. 1,5 kg/dm ²
Opslagtemperatuur	niet onder 0 °C
Verwerkingstijd	15 tot 30 minuten, afhankelijk van harderdosierung
Belastbaar	na 30 tot 60 minuten, afhankelijk van harderdosierung

Alle gegevens zijn ca.-waarden en onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen en zijn afhankelijk van zuigvermogen van de ondergrond en gereedschap.

Gebruiksaanwijzing

De harderpasta B wordt uit de tube bij harscomponent A gedoseerd en intensief doorgeroerd. De verwerkingstijd is door de toegevoegde hoeveelheid harder beïnvloedbaar. Bij toevoeging van de gehele inhoud (30 g) bedraagt de verwerkingstijd ca. 15 minuten. Gemengd materiaal direct verwerken. Als vulmiddel BCU-Gießharzfuge in de voegen gieten en overtollig materiaal direct met een spatel verwijderen. BCU-Gießharzfuge kann met BCU-Quarzsand gestrekt worden. Bij verlijmen met BCU-Gießharzfuge deze snel op de ondergrond verdelen en de te verlijmen delen direct aanbrengen. Scheuren in de dekvloer worden als volgt gesloten: Scheur groter maken, elk 20 cm overdwers inslijpen en een metalen wapening inleggen. Met BCU-Gießharzfuge vullen en met BCU-Quarzsand overvloedig afstrooien. Scheur tot volledige uitharding niet belasten.

Bewaren

BCU-Gießharzfuge koel, droog en vorstvrij bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo vlug mogelijk verwerken. Verpakking voedig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Gevarenklasse

„GefStoffV.“ Hars: R10 ontvlambaar
harder: XI irriterend
0 kann brand veroorzaken

BCU - Gießharzfuge

Bestanddelen

De harzs bevat styrol. De harder bevat dibenzoylperoxide.

Bijzondere gevaren

Hars: R10 ontvlambaar
Harder: R7 kann brand veroorzaken
R36 Irriterend voor de ogen
R43 kann overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen

Hars: S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S23 Dampen niet inademen.
S29 Mag niet in die riolering komen
S33 Maatregelen tegen elektrostatische opladingen treffen.
S46 Ingeval van inmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S51 Uitsluitend op goeg geventileerde plaatsen gebruiken.

Harder: S2 buiten bereik van kinderen bewaren
S3/7 Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
S14 Van reducerende substanties (bv. aminen), zuren, alkalen en zwaarmetalen verbindigen (bv.versneller, drogingsmiddel, metaalzeep) weghouden.
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.
S46 Ingeval van onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S50 Niet met peroxide-versneller of reduceerend middel mengen.

Advies

Verse vervuilingen met een verdunner verwijderen. Uitgeharte reparatiemassa kan alleen mechanisch worden verwijdered.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktatablat vervallen alle voorgaande.