

## **BCU Bodenkleber AK 200/snel**

### **Productomschrijving**

BCU Bodenkleber AK 200/snel is een flexibele hydraulisch uithardende tegellijm op cementbasis met een hoog kunstharsgehalte. Goed verwerkbaar. Na 3 uur begaanbaar en vervoegbaar.

### **Toepassingen**

BCU Bodenkleber AK 200/snel is te gebruiken bij het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, kunststeenplaten, fijnsteenproducten, natuursteensoorten die niet verkleuren (geen marmer), glas- en porceleinmozaïk. Geschikt voor binnen en buiten.

### **Eigenschappen**

- waterbestendig
- vorstbestendig
- snelafbindend
- verouderingsbestendig
- flexibel
- hoge eindsterkte
- geschikt voor toepassing bij vloerverwarming
- tegels op tegels (binnen)
- chromaatvrij volgens TRGS 613

### **Ondergrond**

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soortgelijke producten zijn.

Geschikte ondergronden zijn: Beton (minstens 6 mnd oud), kalk-, cement-, en gipsafwerkklagen, fermacell, gasbeton, vloeren voorzien van vloerverwarming, cementvloeren, oude vaste keramische-natuursteen- en betonwerkvloeren. Anhydritvloeren- en gietasfaltdekvloeren moeten worden voorbehandeld met BCU-Superhaftprimer. Bij het verlijmen van tegels op tegels adviseren wij een voorbehandeling (spachtelen).

## Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner Kanalweg 29

26670 Uplengen – Remels

www.bauchemie-uplengen.de

## PRODUCTDATABLAD

---

### BCU Bodenkleber AK 200/snel

#### Verlijmen

BCU Bodenkleber AK 200/snel wordt met water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van va. 600/tpm. Op 25 kg BCU Bodenkleber AK 200/snel ca. 6 liter water toevoegen. Na een rijptijd van 5 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgemengd en is daarna direct verwerkbaar.

#### Bewaren

Koel en droog bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar.

#### Technische gegevens

Verwerkingstijd:	ca. 45 Minuten
Huidvorming:	ca. 15 min
Voegen:	na ca. 3 uur
Verwerkingstemperatuur:	niet onder + 5 °C

<b>Verbruik:</b>	6 mm lijmkam	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
	8 mm lijmkam	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>
	10 mm lijmkam	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>

*BCU Bodenkleber AK 200/snel bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.*

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.