

BCU-DF flüssige Dichtfolie

Producteigenschaften

BCU-DF flüssige Dichtfolie voor beklag onder keramische bekleggingen voor binnen en wordt gebruikt voor bescherming van het ondergrond tegen het binnendringen van water, bijvoorbeeld douche, badkamer, waslokaal. BCU-DF flüssige Dichtfolie ist overbrugd scheuren.

Gebruiksaanwijzing

BCU-DF flüssige Dichtfolie is als afdichting voor beton, metselwerk naar DIN 1053 vermeteld, puts van de mortelgroepen II en III, bijvoorbeeld gips-, cement- en kalkcementputs, gipskartonplaten, cellenbeton, lichtbeton, cement stenen vloer en oude tegel afdekking. BCU-DF flüssige Dichtfolie is niet ontwikkeld worden voor het inzet onder water.

Verwerking van ondergronden

Ondergronden moeten zijn vast, droog en vrij van verontreinigingen. Zuigende ondergronden met BCU-LF Grund, oude tegel afdekkingen met BCU-Superhaftprimer voorstrijken.

Verwerking

BCU-DF flüssige Dichtfolie wordt gebruik en 2-3 schikken, afhankelijk van belasting. Voor de verwerking van BCU-DF flüssige Dichtfolie wordt het gebruik van een geschikte manier, zoals bv. lamvel-rol, aangerad. Moet de afdichting door een weefsel verstevigt worden, zo moet dit in de tweede beklag ingewerkt worden. Daarnaar de derde beklag aanbrengen. Iedere deklaag eerst naar het drogen aanbrengen. BCU-DF flüssige Dichtfolie niet bij temperaturen onder + 5° C verwerken.

Bewegingvoegen

In het bereik van de bewegingvoegen wordt het BCU-FugenDichtband in de eerste beklag ingelegd, en met de tweede beklag volledig besmerd.

Grond afloop

Het zijn alleen grond aflopen met flens intewerken. Erbij wordt de flens ingebonden door een deklaag met de BCU-DF flüssige Dichtfolie en door inleggen van weefsel in de oppervlakte afdichting.

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner Kanalweg 29

26670 Uplengen – Remels

www.bauchemie-uplengen.de

PRODUCTDATABLAD

BCU-DF flüssige Dichtfolie

Penetrantie

Penetrantie wordt ingebonden door BCU-Dichtmanschetten in de oppervlakte afdichting.

Verbruik

De verbruik is afhankelijk van belasting, tussen 1 en 1,5 kg/m².

Heffen van tegels en platen

Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU-DF flüssige Dichtfolie is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special noodzakelijk.

Reiniging van arbeidswerktuig

Arbeidswerktuig naar gebruik meteen met water reinigen.

Opslag

Bij koel en vorstvrij opslag is BCU-DF flüssige Dichtfolie in origineel verpakking 12 maanden houdbaar.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.