

BCU Schmal- und Breitfugenmörtel

Productomschrijving

Slibbare voegmortel voor smalle en brede voegen. Voor het voegen van grestegels, porcellanato grestegels, splijttegels, klinkers, steenstrippen e.d. met zwak resp. niet zuigende scherf. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Voldoet aan de CG2 eigen volgens EN 13888.

Producteigenschappen

- slibbaar
- hydraulisch afbindend
- vorstbestendig
- droog scheurvrij
- geschikt op vloerverwarming
- kleine oppervlaktes volgens voegijzermethode verwerkbaar
- chromaarm volgens TRGS 613
- flexibel
- watervast
- waterdampdoorlatend
- voldoet aan de CG2 eigen volgens EN 13888
- geschikt voor porcellanato gres

Ondergrond

De voegflanken moeten schoon en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Direct na het aanbrengen van de tegels de voegen op gelijkmatige dikte uitkrabben. Het tijdstip voor het voegen van de tegels volgens dunbedmethode aangebrachte tegels is afhankelijk van de toegepaste dunbedmortel en bedraagt tussen 3 en 24 uur. Bij het verlijmen volgens dikbedmethode moet het mortelbed voldoende vast en droog zijn.

Gebruiksaanwijzing

BCU Schmal- und Breitfugenmörtel wordt in koud, zuiver water geroerd. Het gebruik van een mixer met 600 U/min. wordt aanbevolen. Let bij het mengen zonder mixer op een homogene menging. De pasteurs aangemaakte voegmortel wordt met rubberspatel, rubberwisser of voegspaan diep in de voeg aangebracht. Na het aantrekken van de voegmortel (vingerproef) de tegels met een sponsplank wassen en aansluitend reinigen.

Technische gegevens

Pottijd	ca. 2 uur bij + 18°C
Begaanbaar	na ca. 12 uur
Verwerkingstemperatuur	niet onder + 5°C
Materiaalverbruik	0,4 tot 4,0 kg/m ² , afhankelijk van tegel- en voegformaat
Voegbreedte	van 2 tot 20 mm
Temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 80°C

Mengverhouding

Slibmethode:	5,2 l water op 25 kg BCU Schmal- und Breitfugenmörtel 1 l water op 5 kg BCU Schmal- und Breitfugenmörtel
Voegijzermethode:	2,6 l water op 25 kg BCU Schmal- und Breitfugenmörtel 0,5 l water op 5 kg BCU Schmal- und Breitfugenmörtel

Bewaren

BCU Schmal- und Breitfugenmörtel koel en droog bewaren. Gedurende 1 jaar in gesloten verpakking houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel verbruiken.

BCU Schmal- und Breitfuge bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.