

BCU – Superfix

Flexkleber

Productomschrijving

BCU-Superfix is een snelafbindende, flexibele, hydraulisch uithardende tegellijm op cementbasis met een hoog kunstharsgehalte. Voor binnen en buiten. Na 3 uur begaanbaar en vervoegbaar.

Toepassingen

BCU-Superfix is te gebruiken bij het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, kunststeenplaten, natuursteensoorten die niet verkleuren, glas- en porceleinmozaiek, bouw- en isolatieplaten.

Eigenschappen

-waterbestendig
-flexibel
-GISCODE: ZP 1 chromaatarm volgens TRGS 613.

-vorstbestendig
-getest volgens EN 12004 C2 FT

Ondergrond

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van onkistingsolie of soortgelijke producten zijn. Geschikte ondergronden zijn: Beton (minstens 6 mm oud), cementestrichen, calciumsulfaatgebonden estrichen, cementpleisterwerk en gipspleisterwerk, oude vaste keramische tegels en gietasfaltvloeren. Zuigende ondergronden moeten worden voorbehandeld met BCU LF-Grund. Bij het verlijmen op niet-zuigende, gladde, dichte ondergronden, gietasfaltvloeren en anhydritvloeren adviseren wij een voorbehandeling met BCU-Superhaftprimer.

Verlijming

25 kg BCU-Superfix wordt met ca. 6 Liter water klontvrij en een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van ca. 600/tpm. Bij het verlijmen op hoog belasting vlag en in vochtige of natte ruimten adviseren wij de verlijming na de Buttering-Floating-Methode.

Technische gegevens

Verwerkingstijd	ca. 45 minuten (+ 18 °C)
Verwerkingstemperatuur	niet onder + 5 °C.
Verbruik	ca. 2,8 kg/m ² (bij 8mm lijmkam)
Velvorming	na ca. 15 minuten
Begaambar	na ca. 3 uur
Vervoegbaar	na ca. 3 uur (binnen bereik)

Bewaren

Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in ongeopende verpakking).

BCU Superfix bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.