

BCU-Superfuge SPECIAL

Productomschrijving

BCU-Superfuge SPECIAL is een trashhoudende, snelafbindende voegmortel voor voegbreedten van 1 tot 10 mm. Het is geschikt voor verkleuringsongevoelig en verkleuringsgevoelig natuursteen en glaskeramik.

Eigenschappen

- vorstbestendig
- water- en vuilafwijzend
- voor voegbreedten van 1 tot 10 mm
- verhindert randverkleuring
- dichte porienarme structuur
- waterbestendig
- snelafbindend
- voor binnen en buiten
- geschikt op vloerverwarming
- voldoet aan de CG2-eisen volgens EN 13888

Toepassingsgebied

BCU-Superfuge SPECIAL is geschikt voor de verkleuringsvrije voegen volgens DIN 18352 van natuursteen, solnhofer natuursteen, jura- en kristallijn marmer, magmatisch gesteente, voor porcellanato, porcellanato-gres, glasmazaiek, glastegels, kunst- en betonsteen. Bij porigen en zuigenden oppervlakken adviseren wij een proef uit de voeren. In ruimtes met een hoge belasting adviseren wij BCU-Profi EXTREM Fuge of BCU-CF Fuge.

Ondergrond

De voegen moeten schoon en vrij van vuil en scheidingsmiddelen zijn. De eisen van DIN 18157, DIN 18352 en DIN 18332 zijn van toepassing. De moertelbed moet droog, vast en voldoende vast zijn.

Technische gegevens

Pottijd:	ca. 60 min bij +18 °C
Begaanbaar:	na ca. 6 uur
Vol belastbaar:	na ca. 7 dagen
Verwerkingstemperatuur:	niet onder +5 °C

Gebruiksaanwijzing

BCU-Superfuge SPECIAL wordt met koud, schoon water aangeroerd. Het gebruik van een mixer met ca. 600 rpm wordt aanbevolen. Het mengen zonder mixer moet zeer homogeen gebeuren. De voegmortel wordt als slibbare consistentie met een invoegspaan diep in de voeg aangebracht. Om de voeg optimaal te vullen evt. naslibben, afpoedern vermijden. Na het aantrekken van de voegmortel (vingerproef), met een afvoegspaan de voegen voorwassen en strak maken. Na opstijven van de voeg vloer reinigen. Bij zuigenden bekledingen de voeg in de eerste dagen nogmaals vochtig afvegen zodat deze door de nabehandeling optimaal verhard wordt.

Mengverhouding

- 25 kg BCU-Superfuge SPECIAL – ca. 5 liter water
- 5 kg BCU-Superfuge SPECIAL – ca. 1 liter water

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner Kanalweg 29

26670 Uplengen – Remels

www.bauchemie-uplengen.de

PRODUCTDATABLAD

BCU-Superfuge SPECIAL

Verbruik

De verbruik is afhankelijk van tegel- en voegformaat. Bij een formaat van 30 x 30 cm, 4 cm voegbreedte en 10 cm bekledingssterkte is de verbruik ca. 0,6 kg/m².

Bewaren

Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden in gesloten verpakking houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.

GISCODE

ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm.

Advies

Let op de productdatabladeren van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen, resp. een proefvlak te maken.

BCU-Superfuge SPECIAL bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.