

# **BCU-Nivelliermasse SPECIAL!**

## **Productomschrijving**

Zelfverlopende kunsthartzement-egaliseer- en nivelleermortel. Geschikt voor stoelrollen volgens DIN EN 12 529. BCU-Nivelliermasse SPECIAL! heeft slechts een zeer geringe krimp.

## **Toepassingen**

BCU-Nivelliermasse SPECIAL! is geschikt voor het spatelen, egaliseren, uitvlakken en nivelleren onder textiele, elastische en keramische bekledingen, bij vlovlakkige egalisatie onder parket, laagdikke min. 3 mm.

## **Eigenschappen**

- EC 1 R: zeer emissie-arm
- geschikt op vloerverwarming
- poriënarm oppervlak
- voor dickere lagen strekbaar zonder verlies van vastheid
- voor binnen
- spanningsarm
- chromaatarm volgens TRGS 613

## **Ondergrond**

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soortgelijke producten zijn. Geschikte ondergronden zijn beton (minstens 6 mnd oud), cementstrichen, calciumsulfaatgebonden gietvloeren en gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 en stabiele, vaste hout (BCU-Elastik of BCU-Glasfaser toevoegen). Zuigende ondergronden met BCU-LF Grund, niet-zuigende gladde en dichte ondergronden met BCU-Superhaftprimer voorbehandelen. Restvochtgehalte dienen in acht te worden genomen.

## **Gebruiksaanwijzing**

25 kg BCU-Nivelliermasse SPECIAL! wordt met ca. 5,5 liter water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische mixer. Laagdikten van 10 tot 25 mm met zandtoeslag (0 tot 3 mm). Toeslagstof als laatste component toevoegen. BCU-Nivelliermasse SPECIAL! met geschikt gereedschap verdelen.

## **Technische gegevens**

Verwerkstijd	ca. 30 minuten bij + 18 °C
Begaanbaar	na ca. 2 uur
Bekleedbaar	na ca. 24 uur bij 10 mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
Verbruik	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> mm

## **Bewaren**

Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar.

*BCU Nivelliermasse SPECIAL! bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.*

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.