

BCU egaliseer- en nivelleermassa

	Bodenspachtel	Nivelliermaase SPECIAL	Nivelliermasse PLUS
Laagdikte	1 bis 5 mm	1 bis 15 mm	3 bis 40 mm
Strekbaar Zandtoeslag	5 bis 10 mm 0 - 1 mm	15 bis 30 mm 0 - 3 mm	40 bis 60 mm 0 - 3 mm
Verwerkingstijd	30 min	30 min	40 min
Begaanbaar	ca. 3 uur	ca. 3 uur	ca. 4 uur
Bekleedbaar	24 / 48 uur	3 uur*	4 uur*
Verbruik	1,5 kg/m ²	1,5 kg/m ²	1,8 kg/m ²
Binnen	ja	ja	ja
Buiten	nee	nee	ja
Vloerverwarming	ja	ja	ja
Mengverhouding	6 ltr./ 25 kg	6,5 ltr./ 25 kg	4,5 ltr./ 25 kg

* Voor keramische bekledingen bij cementstrichen en beton

Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreeken met BCU LF-Grund. Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag.

Stand Juli 2014