

BCU Bodenkleber AK 200 snel

Productomschrijving	BCU Bodenkleber AK 200/snel is een flexibele hydraulisch uithardende tegelijm op cementbasis met een hoog kunstharsgehalte. Goed verwerkbaar. Na 3 uur begaanbaar en vervoegbaar.								
Toepassingen	BCU Bodenkleber AK 200/snel is te gebruiken bij het verlijmen van keramische vloertegels, kunststeenplaten, fijnsteenproducten, natuursteensoorten die niet verkleuren (geen marmer), glas- en porceleinmozaik. Alleen voor gebruik op de vloer. Geschikt voor binnen en buiten.								
Eigenschappen	Waterbestendig, vorstbestendig, snelafbindend, verouderingsbestendig, flexibel, hoge eindsterkte, geschikt voor toepassing bij vloerverwarming, tegels op tegels (binnen),								
Ondergrond	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soortgelijke producten zijn. Geschikte ondergronden zijn: Beton (minstens 6 mnd oud), kalk-, cement-, en gipsafwerkklagen, fermacell, gasbeton, vloeren voorzien van vloerverwarming, cementvloeren, oude vaste keramische-natuursteen- en betonwerkvloeren. Anhydritvloeren- en gietasfaltdekvloeren moeten worden voorbehandeld met BCU Superhaftprimer. Bij het verlijmen van tegels op tegels adviseren wij een voorbehandeling (spachtelen).								
Verlijmen	BCU Bodenkleber AK 200/snel wordt met water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van va. 600/tpm. Op 25 kg BCU Bodenkleber AK 200/snel ca. 6 liter water toevoegen. Na een rijtijd van 5 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgemengd en is daarna direct verwerkbaar. De keramische bekleding tijdens en na het voegen tegen direct zonlicht en regen beschermen.								
Opslag	Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar.								
Technische gegevens	<table><tr><td>Verwerkingstijd</td><td>ca. 45 Minuten</td></tr><tr><td>Huidvorming</td><td>ca. 15 min</td></tr><tr><td>Voegen</td><td>na ca. 3 uur</td></tr><tr><td>Verwerkingstemperatuur</td><td>+ 5°C tot + 28°C</td></tr></table>	Verwerkingstijd	ca. 45 Minuten	Huidvorming	ca. 15 min	Voegen	na ca. 3 uur	Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 28°C
Verwerkingstijd	ca. 45 Minuten								
Huidvorming	ca. 15 min								
Voegen	na ca. 3 uur								
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 28°C								
Verbruik:	<table><tr><td>6 mm lijkam</td><td>ca. 2,5 kg/m²</td></tr><tr><td>8 mm lijkam</td><td>ca. 2,8 kg/m²</td></tr><tr><td>10 mm lijkam</td><td>ca. 3,5 kg/m²</td></tr></table>	6 mm lijkam	ca. 2,5 kg/m ²	8 mm lijkam	ca. 2,8 kg/m ²	10 mm lijkam	ca. 3,5 kg/m ²		
6 mm lijkam	ca. 2,5 kg/m ²								
8 mm lijkam	ca. 2,8 kg/m ²								
10 mm lijkam	ca. 3,5 kg/m ²								
GISCODE	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm								
Let op	BCU Bodenkleber AK 200/snel bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.								

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.