

## BCU Bodenspachtel

<b>Produktomschrijving</b>	Cement-egaliseermiddel bij dunne egaliseerlagen tot 5 mm met goede verwerkingseigenschappen. Van 1 tot 5 mm laagdikte bureaustoevast volgens DIN EN 12529. Chromaatarm volgens TRGS 613.								
<b>Toepassingen</b>	BCU Bodenspachtel is geschikt voor het spatelen, egaliseren van zuigende ondergronden onder textiele, elastische en keramische bekledingen.								
<b>Eigenschappen</b>	EC 1 R: zeer emissie-arm, voor binnen, zelfverlopend, spanningsarm, geschikt op vloerverwarming zonder aanvuiling, voor laagdikten van 1 tot 5 mm, van 5 tot 10 mm met estrichzand strekken.								
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijk producten zijn. Geschikte ondergronden zijn beton (minstens 6 mnd oud), cementstrichen, calciumsulfaatgebonden gietvloeren. Zuigende ondergronden met BCU LF-Grund; niet-zuigende, gladde, dichte ondergronden met BCU Superhaftprimer gronderen. Restvochtgehalte dienen in acht te worden genomen.								
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	25 kg BCU Bodenspachtel wordt met ca. 6,0 l koud, schoon water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische mixer. Na een rijtijd van ca. 3 minuten het aangemengde materiaal nogmaals doormengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan verdelen. Bij laagdikten vanaf 5 tot 10 mm BCU-Bodenspachtel met 15 kg zandtoeslag 0 bis 3 mm vermengen. Bij twijfel adviseren wij eerst een proef uit te voeren.								
<b>Technische gegevens</b>	<table><tr><td>Verwerkingstijd</td><td>ca. 30 minuten bij + 18 °C</td></tr><tr><td>Verwerkingstemperatuur</td><td>niet onder + 5 ° C</td></tr><tr><td>Begaanbaar</td><td>na ca. 3 uur</td></tr><tr><td>Bekleedbaar</td><td>na ca. 24 uur bij 3 mm laagdikte na ca. 48 uur bij 5 mm laagdikte</td></tr></table>	Verwerkingstijd	ca. 30 minuten bij + 18 °C	Verwerkingstemperatuur	niet onder + 5 ° C	Begaanbaar	na ca. 3 uur	Bekleedbaar	na ca. 24 uur bij 3 mm laagdikte na ca. 48 uur bij 5 mm laagdikte
Verwerkingstijd	ca. 30 minuten bij + 18 °C								
Verwerkingstemperatuur	niet onder + 5 ° C								
Begaanbaar	na ca. 3 uur								
Bekleedbaar	na ca. 24 uur bij 3 mm laagdikte na ca. 48 uur bij 5 mm laagdikte								
<b>Verbruik</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> mm								
<b>Mengverhouding</b>	Voor 25 kg BCU Bodenspachtel ca. 6,0 liter water Voor 5 kg BCU Bodenspachtel ca. 1,2 liter water								
<b>Opslag</b>	BCU Bodenspachtel koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in gesloten verpakking). Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.								
<b>GISCODE</b>	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm								
<b>Let op</b>	BCU Bodenspachtel bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.								

*De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.*