

BCU DF –flüssige Dichtfolie

Producteigenschappen	BCU DF-flüssige Dichtfolie voor beklag onder keramische bekleggingen voor binnen en wordt gebruikt voor bescherming van het ondergrond tegen het binnendringen van water, bijvoorbeeld douche, badkamer, waslokaal. BCU DF- flüssige Dichtfolie ist overbrugd scheuren.
Gebruiksaanwijzing	BCU DF-flüssige Dichtfolie is als afdichting voor beton, metselwerk naar DIN 1053 vermetseld, puts van de mortelgroepen II en III, bijvoorbeeld gips-, cement- en kalkcementputs, gipskartonplaten, cellenbeton, lichtbeton, cement stenen vloer en oude tegel afdekking. BCU DF-flüssige Dichtfolie is niet ontwikkeld worden voor het inzet onder water.
Verwerking van ondergronden	Ondergronden moeten zijn vast, droog en vrij van verontreinigingen. Zuigende ondergronden met BCU LF Grund, oude tegel afdekkingen met BCU Superhaftprimer voorstrijken.
Verwerking	BCU DF-flüssige Dichtfolie wordt gebruik en 2-3 schikken, afhankelijk van belasting. Voor de verwerking van BCU DF-flüssige Dichtfolie wordt het gebruik van een geschikte manier, zoals bv. lamvel-rol, aangerad. Moet de afdichting door een weefsel verstevigt worden, zo moet dit in de tweede beklag ingewerkt worden. Daarnaar de derde beklag aanbrengen. Ledere deklaag eerst naar het drogen aanbrengen. BCU DF-flüssige Dichtfolie niet bij temperaturen onder + 5° C verwerken.
Bewegingvoegen	In het bereik van de bewegingvoegen wordt het BCU FugenDichtband in de eerste beklag ingelegd, en met de tweede beklag volledig besmerd.
Grond afloop	Het zijn alleen grond afloopen met flens intewerken. Erbij wordt de flens ingebonden door een deklaag met de BCU DF-flüssige Dichtfolie en door inleggen van weefsel in de oppervlakte afdichting.
Penetrantie	Penetrantie wordt ingebonden door BCU Dichtmanschetten in de oppervlakte afdichting.
Verbruik	De verbruik is afhankelijk van belasting, tussen 1 en 1,5 kg/m ² .
Heffen van tegels en platen	Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU DF-flüssige Dichtfolie is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special noodzakelijk.
Reiniging van arbeidswerktuig	Arbeidswerktuig naar gebruik meteen met water reinigen.
Opslag	Bij koel en vorstvrij opslag is BCU DF-flüssige Dichtfolie in origineel verpakking 12 maanden houdbaar.
Let op	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.