

BCU HaftGrund/Mörtelemulsion

Productomschrijving	BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion is een geur arme, flexibele kunstharstdispersie voor binnen en buiten.																
Eigenschappen	Voor wand en vloer, geschikt op vloerverwarming, hechtverbeterend, spanningsarm, voor verbetering van het verwerking, voor verbetering van het waterbehoudend vermogen.																
Toepassingen	Door het toevoegen van BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion wordt het verwerking, flexibiliteit, hechtcontact en vastheid van tegellijm, mortel, voegmortel, pleister, estrichen duidelijk verbeterd. Geschikt voor beter hechtcontact en een beter flexibiliteit van de tegellijm (BCU Marmorkleber of BCU HF 80-Flex. Special) bij het verlijmen op hout en spaanplaat. Ook voor het lijmen van glasmozaiek is een toepassing aanbevelenswaardig.																
Mortel + HaftGrund + Wasser	<table><tr><td>Toeslag voor het lijmen van glasmozaiek</td><td>1 : 2</td></tr><tr><td>Toeslag voor BCU HF 80-Flex. Special (spachtel)</td><td>1 : 2,5</td></tr><tr><td>Toeslag voor BCU Marmorkleber op spaanlaat</td><td>1 : 2,5</td></tr><tr><td>Toeslag voor pleister</td><td>1 : 5</td></tr><tr><td>Toeslag voor voegmortel</td><td>1 : 3</td></tr><tr><td>Toeslag voor estrich en mortel</td><td>1 : 3</td></tr><tr><td>Toeslag voor BCU N 10-Dichtungsschlämme</td><td>1 : 3</td></tr><tr><td>Toeslag voor BCU PL-PLUS (smeurige consistentie)</td><td>1 : 3</td></tr></table>	Toeslag voor het lijmen van glasmozaiek	1 : 2	Toeslag voor BCU HF 80-Flex. Special (spachtel)	1 : 2,5	Toeslag voor BCU Marmorkleber op spaanlaat	1 : 2,5	Toeslag voor pleister	1 : 5	Toeslag voor voegmortel	1 : 3	Toeslag voor estrich en mortel	1 : 3	Toeslag voor BCU N 10-Dichtungsschlämme	1 : 3	Toeslag voor BCU PL-PLUS (smeurige consistentie)	1 : 3
Toeslag voor het lijmen van glasmozaiek	1 : 2																
Toeslag voor BCU HF 80-Flex. Special (spachtel)	1 : 2,5																
Toeslag voor BCU Marmorkleber op spaanlaat	1 : 2,5																
Toeslag voor pleister	1 : 5																
Toeslag voor voegmortel	1 : 3																
Toeslag voor estrich en mortel	1 : 3																
Toeslag voor BCU N 10-Dichtungsschlämme	1 : 3																
Toeslag voor BCU PL-PLUS (smeurige consistentie)	1 : 3																
Ondergrond	De ondergrond moet voldoende vast, draagkrachtig en duurzaam droog zijn.																
Gebruiksaanwijzing	BCU HaftGrund/Mörtelemulsion wordt met water vermengd. Daarna de mortel na gebruiksaanwijzing aanmengen en verwerken. Verwerkingstemperatuur: Niet onder + 5 °C.																
Opslag	Vorstvrij en droog bewaren. Gedurende 12 maande houdbaar (in ongeopende verpakking).																
Let op	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.																

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.