

## BCU Nivelliermasse SPECIAL

<b>Productomschrijving</b>	Zelfverlopende kunsthartzement-egaliseer- en nivelleermortel. Geschikt voor stoelrollen volgens DIN EN 12 529. BCU-Nivelliermasse SPECIAL heeft slechts een zeer geringe krimp.								
<b>Toepassingen</b>	BCU Nivelliermasse SPECIAL is geschikt voor het spatelen, egaliseren, uitvlakken en nivelleren onder textiele, elastische en keramische bekledingen, bij vlovlakke egalisatie onder parket, laagdikke min. 3 mm.								
<b>Eigenschappen</b>	EC 1 R Plus: zeer emissie-arm, voor binnen, geschikt op vloerverwarming, spanningsarm, porienarm oppervlak, voor dikkere lagen strekbaar zonder verlies van vastheid.								
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soortgelijke producten zijn. Geschikte ondergronden zijn beton (minstens 6 mnd oud), cementstrichen, calciumsulfaatgebonden gietvloeren en gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 en stabiele, vaste hout (BCU Elastik of BCU Glasfaser toevoegen). Zuigende ondergronden met BCU LF- Grund, niet-zuigende gladde en dichte ondergronden met BCU Superhaftprimer voorbehandelen. Restvochtgehalte dienen in acht te worden genomen.								
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL wordt met ca. 6,5 liter water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische mixer. Laagdikten van 15 tot 30 mm met zandtoeslag (0 tot 3 mm). Toeslagstof als laatste component toevoegen. BCU-Nivelliermasse SPECIAL met geschikt gereedschap verdelen.								
<b>Technische gegevens</b>	<table><tr><td>Verwerkstijd</td><td>ca. 30 minuten bij + 18 °C</td></tr><tr><td>Begaanbaar</td><td>na ca. 2 uur</td></tr><tr><td>Bekleedbaar</td><td>na ca. 3 uur voor keramische bekledingen bij 30 mm laagdikte op cementstrichen en beton.</td></tr><tr><td>Verwerkingstemperatuur</td><td>+ 5 °C tot + 30 °C</td></tr></table>	Verwerkstijd	ca. 30 minuten bij + 18 °C	Begaanbaar	na ca. 2 uur	Bekleedbaar	na ca. 3 uur voor keramische bekledingen bij 30 mm laagdikte op cementstrichen en beton.	Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
Verwerkstijd	ca. 30 minuten bij + 18 °C								
Begaanbaar	na ca. 2 uur								
Bekleedbaar	na ca. 3 uur voor keramische bekledingen bij 30 mm laagdikte op cementstrichen en beton.								
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C								
<b>Verbruik</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> mm								
<b>Mengverhouding</b>	tot 15 mm laagdikte: 25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL / 6,5 ltr. water  15 tot 30 mm laagdikte 25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL / 7,0 -7,5 ltr. water / 16 kg zandtoeslag (0 tot 3 mm).								
<b>Opslag</b>	BCU Nivelliermasse SPECIAL koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in gesloten verpakking). Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.								
<b>GISCODE</b>	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm								
<b>Let op</b>	BCU Nivelliermasse SPECIAL bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.								

*De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.*