

## BCU Schnellzement

<b>Productomschrijving</b>	BCU Schnellzement is een speciaal-cement voor het maken van snel-afbindenden reparatie-mortel.
<b>Eigenschappen</b>	waterbestendig, vorstbestendig, snel-afbindend, weerbestendig
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet voldoende vast, draagkrachtig en duurzaam droog zijn. Bij opstijgende vochtigheid uit de ondergrond is een effectieve afdichting volgens DIN 18195 noodzakelijk. Bij hechtende estrichen moet de ondergrond vrij van stof, olie, vet en losse delen zijn. Scheidings- en sintellagen op geschikte mechanische manier, zoals b.v. kogelstralen of frezen, verwijderen.
<b>Technische gegevens</b>	Bij een mengverhouding van 1 deel cement, 0,5 deelen BCU Schnellzement en 3 deelen estrichzand = verwerkingstijd: ca. 15 minuten bij ca. 20 °C. Bij het gebruik van ungestrekte mortel = verwerkingstijd: ca. 3 minuten. Niet onder + 5 °C verwerken.
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	BCU Schnellzement met portlandcement en estrichzand vermengen. De andeel BCU Schnellzement is afhankelijk van de gebruikte afbindetijd. Darna wordt de mortel met koud, schoon water homogen aangerood. Ingedikte mortel niet verwerken. Dikkere BCU Schnellzementlagen ontwikkelen een redelijke warmte, waardoor de drogingstijd versneld wordt.
<b>Advies</b>	Let op de productdatabladeren van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen, resp. een proefvlak te maken. Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in ongeopende verpakking). Gereedschap onmiddellijk na het gebruik met water afspoelen.
<b>Opslag</b>	BCU Schnellzement koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in gesloten verpakking). Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.
<b>GISCODE</b>	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm
<b>Let op</b>	BCU Schnellzement bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

*De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.*