

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner-Kanal-Weg 29  
26670 Uplengen-Remels

[www.bauchemie-uplengen.de](http://www.bauchemie-uplengen.de)

## Technisches Merkblatt

### BCU Superhaftprimer

---

<b>Toepassingsgebied</b>	Als hechtbrug en grondlaag op niet-zuigende, gladde en dichte oppervlak. Voor het verleggen van keramische bekledingen, binnen. Niet toepasselijk voor plakker met oplosmiddel.
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet zijn vast, vlak, met draagvermogen en vrij van olie, vet en andere scheidingsmiddel.
<b>Verwerking</b>	Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C. Product voor gebruik goed omroeren en met borstel of kwast opbrengen. Naar het afblazen kan deklaag opgebracht worden. Bij zuigende ondergronden is BCU-Superhaftprimer 1:2 met water te verdunnen.
<b>Verbruik</b>	Op vlak, niet-zuigende ondergronden 100 g/m <sup>2</sup> . Afhankelijk van absorptievermogen en staat van ondergrond kan het verbruik stijgen tot 250 g/m <sup>2</sup> .
<b>Droogstand</b>	Bij +15°C en luchtvochtigheid van 50% bedraagt droogstand 1 uur.
<b>Reiniging van arbeidswerktuig</b>	Arbeidswerktuig naar gebruik meteen met water reinigen.
<b>Opslag</b>	Bij koel en vorstvrij opslag is BCU-Superhaftprimer in origineel verpakking 12 maanden houdbaar.
<b>Let op</b>	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

*De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablat vervallen alle voorgaande.*