

Technisches Merkblatt

BCU Gießharz PU 50

Produktbeschreibung	BCU Gießharz PU 50 eignet sich zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen sowie zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen, Natur- und Kunststeinen. Geeignet für Reparaturen bei der Parkettverlegung. Inklusive Wellenverbinder. Für den Innen- und Außenbereich.			
Eigenschaften	sehr ergiebig, wasserfrei, schnell erhärtend, hoch belastbar, streckbar, niedrigviskos, geruchsarm, gutes Eindringvermögen, auf Fußbodenheizung geeignet, für innen und außen			
Technische Daten	Basis	Polyurethanharz und Härter		
	Farbe	Harz = dunkelgrau, Härter = bräunlich		
	Spez. Gewicht (Dichte)	1,5 kg/l		
	Materialverbrauch	ca. 1,5 kg/dm ³		
	Lagerungstemperatur	nicht unter 0 °C		
	Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 5°C		
	Verarbeitungszeit	ca. 8 min bei 20°C		
	Belastbarkeit	nach ca. 20 Minuten		
Verarbeitungsempfehlung	Die zu schließenden Risse sind gegebenenfalls mit einer Flex aufzuweiten. Im Abstand von 20 cm quer zum Riss einschneiden und nach gründlichem Absaugen die Wellenverbinder einlegen. Die Harz und Härter Komponenten gründlich mit einander vermischen. Fertige Mischung sofort verarbeiten. Zum Verfüllen BCU Gießharz PU 50 in die Fuge einbringen und überstehendes Material sofort mit dem Spachtel verteilen. Unmittelbar danach mit BCU Quarzsand MA 20 im Überschuss abstreuen. Bis zum Aushärten den Riss nicht belasten. Zum Verfüllen von breiteren und tieferen Ausbrüchen kann BCU Gießharz PU 50 mit BCU Quarzsand MA 20 / MA 10 gestreckt werden.			
Hinweis	Das Mischungsverhältnis von Harz und Härter muss unbedingt eingehalten werden und darf nicht verändert werden.			
Verpackung	Harz Komp. 815 g Dose, Härter Komp. 185 g Dose			
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Haltbarkeitsdauer 1 Jahr. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen.			
Entsorgung	Gebinde spachtelrein entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.			
Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit handelsüblichen Verdünnern.			
Gefahrenklasse	67/548/EWG	Härter	Xn Xi	Gesundheitsschädlich Reizend

Technisches Merkblatt

BCU Gießharz PU 50

Bestandteile	Die Harzkomponente enthält Polyol. Die Härterkomponente enthält Diphenylmethandiisocyanat.
Sicherheitshinweise	Härterkomponente: Nicht einatmen, Schutzkleidung (Handschuhe, Atemmaske, Schutzbrille) tragen. Detailliertere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt unter www.bauchemie-uplengen.de oder dem QR Code auf der Verpackung zu entnehmen .
Hinweis	In Zweifelsfällen sind weitere Herstellerinformationen einzuholen, bzw. Probestflächen anzulegen. Ausgehärtete Reparaturmasse kann nur mechanisch entfernt werden.
Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und –Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.	